

Siebdruckfarbe

SERIE 384

Universell einsetzbare Kunststoff-Siebdruck-Farbe für technische und dekorative Druckaufgaben

Hochdeckende, seidenglänzende Siebdruckfarbe auf Basis der Serie 388, die durch Mischung mit der Binderkomponente Serie 384-07 für den Druck von verschiedensten Kunststoffen, speziell aber PVC-Gewebefolien (Planen, Plachen) geeignet ist. Einsatzmöglichkeiten für industrielle und grafische Zwecke im Innen- und Aussenbereich.

Bedruckstoffe

Die Palette der möglichen Untergrundmaterialien umfasst verschiedenste Kunststoffe wie Hart- und Weich-PVC, im Speziellen PVC-Gewebematerialien und PVC-Adhäsionsfolien, PVC-Hartschaumplatten, beschichtete Polyester und diverse Beschichtungen. Aufgrund der inzwischen sehr vielfältigen Kunststoffpalette und unterschiedlichen Modifikationen sowie dem Einbau von Co-Polymerisaten und Recyclingmaterialien sind Vorversuche zur Ermittlung der Farbeignung unerlässlich.

Anwendung

Einsatzgebiet ist ein breites Spektrum der Kunststoffe im Werbeartikel- und Displaybereich, der Etiketten- und Aufkleberdruck, Anwendungen im Aussenbereich auf Gewebefolien (LKW-Planen, Spannplakate, Zeltplanen, etc.). Gerade bei den stark Weichmacherhaltigen Bedruckstoffen ist anhand von Vorversuchen die Produkteignung je nach Anwendungsfall zu beweisen. Da es durch Alterungen zu starken Materialschwankungen in diesem Bereich kommen kann, sind negative Wechselwirkungen zwischen Bedruckstoff und Farbsystem im längerfristigen Einsatz nicht auszuschliessen.

Da die verwendeten Basisrohstoffe gezielt für gehobene Ansprüche ausgesucht wurden, sind Aussenanwendungsmöglichkeiten genauso gegeben wie die zusätzliche Vernetzung mit entsprechenden Härtern zur Steigerung der Chemikalienfestigkeit und teilweise auch Haftung sowie Wetterbeständigkeit [z.B. Serie 600-HDA oder Serie 600-HDR (Ausseneinsatz) oder Serie 600-HDI (Inneneinsatz), Zugabemenge ca. 10 Gew.-%].

Härtervernetzungen bedingen in Ausnahmefällen eine Versprödung und damit verbunden eine Haftungsverschlechterung.

Genauere Informationen über die verschiedenen Härter, können dem technischen Merkblatt der Serie 600 entnommen werden.

Eigenschaften und Verarbeitung

Basierend auf den MS-Basiskomponenten der Serie 388, entsteht durch Zumengung von 20 Gew.-% Binder Serie 384-07 die Farbserie 384. Diese Mischung ist vom Fliessverhalten sowohl für Hand- und Flachbett-Druck als auch für den Zylinderdruck geeignet. Die verwendeten Lösungsmittel gewährleisten eine sehr gute Sieboffenhaltung und Wiederanlösbarkeit im Sieb sowie eine schnelle Trocknung auf dem Bedruckstoff.

Hilfsmittel

Die Serie 384 ist so eingestellt, dass bei normaler Viskositätsreduzierung mit dem universellen Siebdruckverdünner Serie 300-017, Zugabemenge je nach Bedingungen 10-20 Gew.-%, eine über längere Zeit gleichbleibende Druckkonsistenz resultiert.

Andere Additive, die bei extremen Bedingungen sinnvolle Modifikationsmöglichkeiten bieten, sind im technischen Merkblatt *Serie 300-Siebdruck-Hilfsmittel* aufgeführt.

Zugaben von Additiven führen zu einer Veränderung der eigentlichen Produkteigenschaften, so dass Bedruckstoffspektrum und Beständigkeiten verschoben werden können.

Pigmentauswahl

Zukunftsweisend sind die Basisfarben der Serie 388 schwermetallfrei, monopigmentiert und folgen den Vorgaben des *MS-Farbmischsystems*. Zur Verfügung stehen:

- Serie 388-1000 Zitronengelb
- Serie 388-1100 Gelb-hell
- Serie 388-1200 Gelb-rötlich
- Serie 388-2000 Orange
- Serie 388-3000 Nelkenrot
- Serie 388-3100 Rot, transparent
- Serie 388-3200 Dunkelrot, transparent
- Serie 388-3300 Magentarot, transparent
- Serie 388-4000 Violett, transparent
- Serie 388-5000 Blau, transparent
- Serie 388-6000 Grün, transparent
- Serie 388-7000 Rot-Braun
- Serie 388-8000 Schwarz
- Serie 388-9000 Weiss
- Serie 388-0900 Ultramarin (*geringe Lichtechtheit!*)

Die transparenten Farbeinstellungen eignen sich sowohl bei Farbmischungen zur Erhöhung der Brillanz als auch, in Abmischung mit Effektbronzen, zur Erstellung von Metallfarbtönen.

In der Praxis werden 80 Gew.-% MS-Basiston mit mind. 20 Gew.-% Binder Serie 384-07 laut MS-Mischsystem umgesetzt.

Standardfarben nach *Farbfächer ST*:

- 31 Bunttöne (Ton 08-Ton 38)
- 9 Tagesleuchtfarben (Ton 40-Ton 50)

Als Metall-Effektfarben bietet die ST-Produktpalette

Serie 384-100	Silber, abriebfest
Serie 384-101	Britannia-Silber
Serie 384-102	Gold, hell
Serie 384-103	Gold, mittel
Serie 384-105	Dukatengold
Serie 384-106	Kupfer

sowie vielfältige Spezialeffekte, die kundenspezifisch ausgearbeitet werden. Hierzu gehören auch die metallfreien Effektbronzen sowie die ST-Einstellungen

Perlglanz-Silber	Serie 384-200
Grobsilber	Serie 384-02299

Ergänzt wird diese Grundfarbreihe durch die deckenden Farben

Serie 384-00	Weiss
Serie 384-33	Schwarz

Standardmässig sind die mattierten Farben

Serie 384-33-MT	Schwarz, matt
Serie 384-00-MT	Weiss, matt

im Programm. Auf Wunsch kann jeder andere Basiston in einer mattierten Einstellung bezogen werden.

Im Bereich der Rasterfarben sind die druckfertigen Farbsysteme

Serie 384-0950	Cyan
Serie 384-0960	Yellow
Serie 384-0970	Magenta
Serie 384-0980	Black/Tiefe

zuzüglich der Verschnittpasten

Serie 384-04	Transparentpaste
Serie 384-06	Verzögerungspaste
Serie 384-07	Binder

erhältlich. Als farbstärkere Varianten werden die Konzentrate

Serie 384-0955	Cyan, konzentriert
Serie 384-0965	Yellow, konzentriert
Serie 384-0975	Magenta, konzentriert
Serie 384-0985	Black, konzentriert

zum Verschnitt oder auch Purdruck angeboten.

Dem Anwender stehen verschiedene Standardlacke zur Auswahl

Serie 384-05	Glanzlack
Serie 384-05-MT	Mattlack

die durch individuelle Spezialeinstellungen ergänzt werden.

Um Druckexponate langfristig im Aussenbereich ohne Veränderung der optischen Eigenschaften einsetzen zu können, empfiehlt sich die Überlackierung mit entsprechenden Lichtschutzlacken. Aus der PC-Produktpalette bietet sich der Speziallack Serie 386-5700 an, der in dieser Kombination für unübertroffene Bewitterungsergebnissen für einkomponenten Lösungsmittelsysteme steht. Für eine Überlackierung im Roll- und Streichverfahren empfiehlt sich der Lack Serie 800-5700.

Alle oben angesprochenen Farbeinstellungen sind schwermetallfrei pigmentiert und folgen den Regulierungen der EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente). Die Farben zeichnen sich durch hohe Lichtechtheit im Bereich von 6-8 laut Blauwool-Skala (DIN 16525) aus. **Ausnahmen bilden die Tagesleuchtfarben und der MS-Ton 0900 (Ultramarin).** Zu beachten ist, dass starke Aufhellungen mit Weiss oder Klarlack zu einer Reduzierung der Lichtechtheitswerte führen können.

Trocknung

Die Lösemittelzusammensetzung ist so gewählt, dass lange Viskositätsstabilität im fortlaufenden Druckprozess

genauso gegeben ist wie die schnelle Lösemittelabgabe beim Trocknen.- Zur schnelleren Verbindung von Härter und Farbe kann mit entsprechenden Wärmeaggregaten gearbeitet werden (Leister, Ofen, IR-Umluft, etc.).- Der Universalverdünner Serie 300-017 verbindet die oben angegebenen Eigenschaften sinnvoll, so dass spezielle Verzögerer meist nicht notwendig werden.

Schablonen

Die Siebdruckfarbe Serie 384 kann mit allen handelsüblichen Polymerschichten und Kapillarfilmen verarbeitet werden.

Reinigung

Die Farben der Serie 384 sind mit den gängigen lösemittelbasierenden Reinigern problemlos von Sieb und Arbeitsmaterialien zu entfernen. Empfehlenswert sind die Universalreiniger Serie 300-URS und Serie 300-BRS.

Lagerbeständigkeit

Unter normalen Bedingungen (geringe Temperaturwechsel, mittlere Temperatur zwischen 20-35°C, Luftfeuchtigkeit 20-70%) sind diese 1K-Systeme 2 Jahre (Bronzefarben ½ Jahr) ohne Verlust der eingestellten Produkteigenschaften lagerbeständig.

Verpackung

Als Standardgebilde sind 1kg- und 5kg-Polyethylen-Emballagen erhältlich.

Nach Entfernen von Lackresten können diese dem Polyolefin-Recycling zugeführt werden. Mit nicht ausgehärteten Lackresten versehene Gebinde unterliegen der Sondermüllentsorgung (Abfallschlüssel 55509, Deutschland, Sonderabfall X(1640), Schweiz, Abfallschlüssel 080302, EC).

MS-Baukasten-System

Basierend auf den MS-Grundtönen lassen sich folgende Farbreihen einstellen:

- **MS-Serie 388 + 20 Gew.-% Serie 388-07** **Serie 388**
- **MS-Serie 388 + 20 Gew.-% Serie 384-07** **Serie 384**
(früher: Serie 284 !)
- **MS-Serie 388 + 20 Gew.-% Serie 386-07** **Serie 386**
(früher: Serie 120 !)
- **MS-Serie 388 + 20 Gew.-% Serie 387-07** **Serie 387**
(früher: Serie 84 !)
- **MS-Serie 388 + 20 Gew.-% Serie 395-07** **Serie 395**
(früher: Serie 9500!)

Achtung:

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden.

Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung.

Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist.

Jun-02